

Akkordspachtel SXL

Готовая дисперсионная шпатлевка с хорошей наполняющей способностью для внутренних работ.



Описание продукта

Область применения

Готовая к применению шпатлевочная масса с хорошей наполняющей способностью для профессионального применения. Особенно хорошо подходит для монолитного бетона, элементов из силикатного кирпича и плоских блоков, а также для пористого бетона, гипсовых плит (гипсокартонных плит). Пригодна для нанесения распылением.

Свойства

Подходит для создания поверхностей с уровнем качества Q3 и Q4 в соответствии с указаниями в инструкции BVG-Merkblatt Nr. 2 и BFS-Merkblatt Nr. 12.

- минимальная эмиссия, без растворителей
- разбавляется водой, экологически безопасный, со слабым запахом
- высокая степень адгезии
- очень твердый в высохшем состоянии, не оседает
- может подвергаться шлифованию в сухом состоянии и фильцеванию во влажном
- способность к диффузии
- продукт удобен при нанесении и выравнивании
- классификация пожароустойчивости: A2-s1,d0 согласно DIN EN 13501-1

Связующее

дисперсия синтетического материала в соответствии с нормой DIN 55945.

Упаковка

ведро 25 кг

Цвет

Естественный белый.

Колеруется с помощью добавления макс. 5 % CaparolColor Vollton- und Abtönfarben или Amphicolor Vollton- und Abtönfarben.

Степень глянца

матовая

Хранение

в прохладном месте, но не на морозе.

Дополнительные продукты

Caparol-Füllspachtel P;

Для влажных помещений: Histolith Renovierspachtel; Histolith Feinputz; Capatect-Feinspachtel 195; Capatect ArmaReno 700

Область применения в соответствии с технической информацией номер 606

внутри 1	внутри 2	внутри 3	снаружи 1	снаружи 2
+	-	-	-	-
(-) не подходит / (o) условно подходит / (+) подходит				



Применение

Подходящие подложки	Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть C, DIN 18363, раздел 3. В зависимости от типа и свойств подложки перед шпатлеванием необходимо нанести соответствующую грунтовку. См. указания в ТИ № 650 "Подложки и их предварительная подготовка." Глянцевые старые покрытия с несущей способностью сделать шероховатыми.
Метод нанесения	<p>Выравнивающее шпатлевание вручную: перед нанесением тщательно перемешать и нанести с помощью гладильной кельмы без ржавчины.</p> <p>Распыление набрызгом: рациональным и экономичным является нанесение покрытия методом тонкого набрызга мощным распылителем на стены и потолки из бетонных сборных элементов, монолитного бетона в гладкой опалубке, пористого бетона, а также гипсовых строительных плит и гипсовых (гипсокартонных) пластин.</p> <p>Применение: нанести распылителем густой слой Caparol-Akkordspachtel SXL на всю поверхность в неразбавленном состоянии и сразу выровнять соответствующим стальным шпателем.</p> <p>После высыхания Caparol-Akkordspachtel SXL можно шлифовать в сухом состоянии или фильцевать в мокром (смоченном) состоянии. После полного высыхания ровно зашпатлеванной поверхности можно нанести слой Caparol-Akkordspachtel SXL набрызгом с мелкой или грубой структурой. Структура покрытия зависит от степени разбавления и размера распылителя. Набрызг особенно рекомендуется для потолочных покрытий, которые не будут подвергаться дальнейшей обработке.</p> <p>Особые указания для выравнивающего шпатлевания и набрызга: для больших помещений сначала необходимо выровнять потолок, прежде чем распылять покрытие на стены. В этом случае верхняя часть стены (т.н. голова) должна покрываться и выравниваться вместе с потолком до высоты, доставаемой с пола. Затем покрывается и выравнивается нижняя часть стены. Все углы после выравнивания и легкого подсыхания необходимо пройти мокрой кистью для батарей. После высыхания зашпатлевать образовавшиеся скопления и пузыри. После полного высыхания шпатлевки предотвратить появление ржавчины с помощью соответствующей антикоррозионной грунтовки, например, Caparol AllGrund. На очень гладком бетонном потолке без gratов и усадочных раковин укрупненный набрызг может производиться без предварительного выравнивания/сглаживания.</p> <p>Работники и производительность: команда для распыления состоит из 2-3 человек. 1 человек равномерной толщиной распыляет материал, 1 человек равномерно снимает/затирает нанесенный материал и затем выравнивает поверхность, 1 человек отвечает за поступление материала в распылитель.</p> <p>Защитные меры: для укрытия оконных и дверных проемов подходят точно изготовленные деревянные рамы, затянутые пластиковой пленкой. Полы укрывают тяжелыми материалами.</p> <p>Подходящие распылители и компрессоры: Caparol-Akkordspachtel SXL наносится приборами для подачи штукатурки или мощными безвоздушными распылителями. На пистолетах Airless необходимо удалить все фильтры. сопло 0,039–0,052"; давление ок. 150–180 bar Для шпатлевочных масс необходимо использовать специальные безвоздушные пистолеты с высокой пропускающей способностью, рекомендуемые производителем. Для оптимального нанесения с помощью безвоздушных распылителей температура материала при нанесении должна быть минимум +10 °C.</p>
Структура покрытия	Нанесение дальнейших покрытий: перед нанесением краски для внутренних работ Syllitol Bio-Innenfarbe требуется грунтование материалом Caparol-Haftgrund. Покрытия, выровненные с помощью шпатлевок Caparol-Akkordspachtel, после высыхания без грунтования могут покрываться любыми подходящими дисперсионными и латексными красками Caparol, а также акриловыми лаками Caparol. Перед дальнейшим нанесением пластичных масс или настенных покрытий из стеклоткани, а также текстильных обоев требуется грунтование продуктом Caparol-Haftgrund, перед нанесением штукатурок на основе синтетических смол - Putzgrund 610.
Расход	Распыление: ок. 1.600 г/м ² /на 1 мм толщины слоя Структурное крапление: 500–800 г/м ² , в зависимости от желаемой структуры.
Условия применения	Нижний предел температуры при нанесении покрытия и сушке: +5 °C для подложки и циркуляционного воздуха. Температура материала при применении > +10 °C.
Сушка/время сушки	В зависимости от влажности, температуры и толщины слоя ок. 12–48 часов.
Чистка инструментов	водой

Замечание

Шпатлевка Caparol-Akkordspachtel SXL не предназначена для влажных помещений. За счет использования натуральных наполнителей возможны небольшие различия в цветовом тоне.

Если материал наносился методом набрызга, на поверхности, которые не будут покрываться краской, мы рекомендуем использовать материал из одной партии при шпатлевании и краплении.

При использовании приборов для подачи штукатурки может произойти истирание, особенно на новых шнеках и шлангах. Соблюдайте указания изготовителей приборов.

При нанесении материала методом набрызга на стены поверхность следует покрыть дисперсионными красками Caparol. Это поможет достичь более высокой устойчивости, необходимой для настенных поверхностей. На плотных, мало впитывающих подложках могут появиться мелкие пузырьки воздуха. После короткого проветривания их можно удалить, еще раз выровняв поверхность. Время второго выравнивания зависит от температуры и влажности воздуха на объекте. Если после второго выравнивания опять появляются пузырьки, то выравнивание было сделано рано. Выровняйте поверхность еще раз. При обработке шпатлевочных масс с содержанием гипса из-за длительного воздействия влаги может произойти набухание, образование пузырей и отслаивание. Поэтому необходимо обеспечить быстрое высыхание поверхности за счет достаточного проветривания и температуры. См. инструкцию №2 "Шпатлевание гипсовых плит" профессионального объединения гипсовой промышленности.

Замечание

Сертификаты

■ Измерение эмиссии по аналогии с нормой DIN ISO 16000-9.

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечить тщательное проветривание во время применения и сушки. Не есть, не пить, не курить во время применения продукта. При попадании в глаза и на кожу сразу же тщательно промыть чистой водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву. Не вдыхать туман при распылении. Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности

Утилизация

Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта можно утилизировать как остатки красок на водной основе, засохшие остатки - как строительные отходы или как бытовой мусор.

Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза

Для данной группы продуктов не существует граничной величины ЕС. Данный продукт содержит макс. <1 г/л VOC.

Giscode

M-DF01

Декларация состава

Поливинилацетатная смола, карбонат кальция, силикаты, вода, добавки, консервирующие средства (метилизотиазолинон, бензизоизотиазолинон).

Техническая консультация

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Центр обслуживания

Тел.: +7 495 660 08 49
Факс: +7 495 6455799
e-mail: daw@daw-se.ru

Техническая информация 9628 · Состояние на Ноябрь 2017

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.daw-se.ru, www.caparol.ru E-Mail: daw@daw-se.ru
ИУП "Диском", ВУ-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 97 17, Internet: www.caparol.by, E-Mail: info@caparol.by
ДП «Капарол Украина» · ул. Карла Маркса, 200-А, с. Вита Почтовая, Киевская обл. Украина UA-08170 · Тел. (+38) 044 379 06 91 · Факс +38 044 379 06 85 Internet: www.caparol.ua E-mail: info@caparol.ua
SIA DAW Baltica Mellužu iela 17-2, Rīga, Latvija, LV-1067 · Tālrūns: +371 67 500-072 · Faks: +371 674 406 60 · Internet: www.caparol.lv E-pasts: info@daw.lv