

Capadecor Calcino Romantico

Мелкозернистая минеральная известковая шпатлевочная масса для высококачественной отделки внутри помещений



Описание продукта

Область применения

Мелкозернистое минеральное настенное и потолочное покрытие из гашеной извести, мраморной муки и воды для применения на внутренних поверхностях, например, для репрезентативных офисов, приемных, конференц-залов, отелей, банков, помещений для отдыха и свободного времени, канцелярий, а также помещений в частном секторе.

Свойства

- минеральный
- каменная оптика
- высокая способность к диффузии и сорбции
- удобство в применении
- индивидуальное колерование

Упаковка

15,0 кг

Цвет

- **Calcino Romantico:** естественно белый
- **Колерование:** заводская колеровка (продукт готов к применению при поставке)

Возможные цветовые тона :

Обозначение цветового тона	Градации
CAPAROL 3D-System	
ANTIKWEISS	
AMBER	20; 25
APPRICO	30
BAROLO	80
CAMEO	15; 95; 100; 105; 110; 115; 120
CURRY	20
FERRO	35
GINSTER	15; 95; 100; 105; 110; 115; 120
GRANIT	10; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50
GRAU	30
GRENADIN	100; 140



Обозначение цвета	Градации
JURA	30; 40
LACHS	105
Lago	55; 90
Lazur	165
MAGMA	95; 100; 105; 110; 115; 120;130
MAI	5; 15; 20
OASE	50
ONYX	25; 95; 100
PALAZZO	5; 20; 35; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 130; 150; 180; 210; 240
ROSE	85
SAPHIR	25; 30; 45
SIENNA	5; 10; 20; 35; 40; 55; 60; 70
VENATO	10; 20; 25; 40; 45; 50
CaparolColor	
Mais	18
Histolith	
Umbra dunkel	50
Calcino Decor Farbtöne¹	
Agave 65	+1; +2; +3; +4
Agave 100	+1; +2; +3; +4
Aprico 65	+1; +2; +3; +4
Bordeaux 40	+1; +2; +3; +4
Caramel 100	+1; +2; +3; +4
Korall 165	+1; +2; +3; +4
Lachs 75	+1; +2; +3; +4
Laser 20	+1; +2; +3; +4
Lazur 125	+1; +2; +3; +4
Oliv 5	+1; +2; +3; +4
Onyx 100	+1; +2; +3; +4
Pacific 5	+1; +2; +3; +4
Pacific 100	+1; +2; +3; +4
Palazzo 220	+1; +2; +3; +4
Palazzo 225	+1; +2; +3; +4
Palazzo 330	+1; +2; +3; +4
Patina 35	+1; +2; +3; +4
Patina 40	+1; +2; +3; +4
Patina 65	+1; +2; +3; +4
Rose 105	+1; +2; +3; +4
Siena 165	+1; +2; +3; +4
Tundra 5	+1; +2; +3; +4
RAL	
7023	Betongrau

¹ Обратите внимание на то, что названия цветовых тонов коллекции Calcino Decor не совпадают с названиями цветовых тонов в коллекции Caparol 3D. Рецептура цветового тона рассчитана здесь на цветовой тон коллекции Calcino Decor в соответствующем цветовом тоне.

В зависимости от исполнения и структурирования цветовые тона могут отличаться от карты цветовых тонов.

ВАЖНО: на одной поверхности следует использовать исключительно краску из одной колеровочной партии. Если используется краска из различных колеровочных партий, её необходимо перемешать заранее, чтобы избежать колебаний цветового тона.

Степень глянца

от шелковисто-матовой до шелковисто-глянцевой (в зависимости от степени уплотнения)

Хранение

В прохладном месте, но не на морозе, температура должна быть не ниже 5 °C. Начатую упаковку обязательно хранить плотно закрытой, чтобы избежать образования комков и высыхания материалов.

Дополнительные продукты

- Capadecor DecoGrund
- Caparol-Haftgrund EG

Замечание

Материал Calcino Romantico колеруется на заводе и поставляется потребителю. Колерованный материал имеет при поставке консистенцию, готовую к применению. Его нельзя перемешивать/встряхивать. После перемешивания/встряхивания снижается вязкость и материал должен постоять ок. 2 дней, чтобы снова достичь консистенции, готовой к применению.

Область применения в соответствии с технической информацией номер 606

внутри 1	внутри 2	внутри 3	снаружи 1	снаружи 2
+	+	-	-	-
(-) не подходит / (○) условно подходит / (+) подходит				

Применение

Подходящие подложки

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать условия VOB, часть C, DIN 18363, раздел 3.

Подготовка подложки

Штукатурки растворной группы PI, PII и PIII:

Прочные, нормально впитывающие, ровные штукатурки грунтовать OptiSilan Tiefgrund
На штукатурке с сильной песчаной осыпью наноструйного слоя Caparol-Tiefgrund TB или Dupa-
Putzfestiger.

Гипсовые и готовые штукатурки растворной группы PIV:

отшлифовать гипсовые штукатурки со спекшейся коркой шкуркой, удалить пыль, нанести
грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB или Dupa- Putzfestiger.

Гипсовые строительные плиты:

На впитывающие поверхности нанести грунтовочный слой OptiSilan Tiefgrund или Caparol-
Tiefgrund TB (касательно обшивки см пункт Гипсокартонные плиты.).

Гипсокартонные плиты:

Отшлифовать шпатлевочные gratы. Мягкие и отшлифованные участки грунтовать OptiSilan
Tiefgrund. На сильно впитывающей поверхности нанести изолирующий грунт.

Внимание: Для покрытия материалом Calcino Romantico требуется усиление каркаса в местах
стыка гипсокартонных листов. Должно быть исключено образование трещин в области
соединения плит и на монтажных швах; швы необходимо закрыть так, чтобы обеспечить
длительную защиту от трещинообразования.

Бетон:

удалить имеющиеся остатки разделяющих веществ, а также мелящиеся и осыпающиеся
частицы.

Покрyтия с несущей способностью:

Матовое, слабо впитывающие поверхности можно сразу обрабатывать. Глянцевые и лаковые
поверхности сделать шероховатыми.

Покрyтие, утратившие несущую способность: полностью

удалить лаковые покрытия, покрытие из дисперсионных красок и штукатурок из синтетической
OptiSilan Tiefgrund.

Не обладающие несущей способностью покрытия из минеральных красок удалить механически
и очистить поверхность от пыли. Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Tiefgrund
TB или Dupa-Putzfestiger.

Покрyтия из клеевых красок:

Основательно промыть. Выполнить грунтовочное покрытие Caparol-Tiefgrund TB или Dupa-
Putzfestiger.

Древесностружечные, рельефные и тисненные бумажные обои; не пристающие к поверхности обои:

Удалить полностью. Смыть клейстер и остатки бумаги. Нанести грунтовочное покрытие
материалом Caparol-Tiefgrund TB или Dupa-Putzfestiger

Содержание пятен никотина, воды, сажи или жира:

удаление пятен никотина, сажи или жира удаление воды с добавлением растворяющего жира
бытовых чистящих средств , хорошо просушить поверхность. Засохшие пятна от воды почистить
сухой щеткой. Нанести изолирующий грунтовочный слой.

Дерево и древесные материалы:

Нанести грунтовое покрытие изолирующим материалом для дерева. На плиты, покрытые
меламиновой смолой, нанести грунтовое покрытие материалом Capacryl-Haftprimer.

Подготовка материала

Материал Calcino Romantico готов к применению, его нельзя встряхивать / перемешивать.

Метод нанесения

Грунтовочное покрытие:

После необходимой подготовки основания нанести промежуточное/ грунтовочное покрытие материалом Caparol Haftgrund EG. В случае неровностей основания или после проведения полноповерхностных шпатлевочных работ протянуть поверхность шпатлевкой Matador Feinputz. После нанесения Matador Feinputz грунтовать не требуется.

При наличии штукатурных трещин необходимо воспользоваться финишным шпатлеванием с армирующей тканью. В случае конструктивных трещин возможна значительная подвижность основания: невозможно исключить образование трещин в финишном покрытии даже после применения шпатлевочных работ с армирующей сеткой.

Calcino Romantico можно наносить сразу после высыхания грунтовочного покрытия. Для достижения окончательного внешнего вида требуется 2 рабочих этапа, состоящих из нескольких рабочих проходов.

Особые указания:

Инструменты необходимо всегда держать в чистоте и обращаться с ними заботливо. Регулярно очищать край ведра и не допускать попадания присохших частичек материала в используемую для нанесения массу. Во время пауз в работе всегда накрывать материал. Ни в коем случае не разбавлять Calcino Romantico.

1-й рабочий этап (техника «Аутентико»):

Calcino Romantico наносится полноповерхностно, в выбранном цвете, вытягивая на величину зерна. После легкого подсыхания (5-10 мин) легким надавливанием загладить поверхность. Рекомендуется использовать венецианский шпатель (кельму) среднего размера (240 мм x 100 мм). 1-ый слой должен сохнуть мин. 12 часов, чтобы исключить отрыв от основания. При пониженной температуре или высокой влажности – увеличить время высыхания.

2-й рабочий этап (техника «Аутентико»):

Calcino Romantico наносится полноповерхностно, в выбранном цвете, вытягивая на величину зерна. После легкого подсыхания (15-20 мин) сделать легкие продиры поверхности ребром кельмы под небольшим углом. Затем легким надавливанием неравномерно выгладить поверхность. Рекомендуется использовать венецианский шпатель (кельму) среднего размера (240 мм x 100 мм) из нержавеющей стали, также для этого рабочего этапа можно использовать пластиковую венецианскую кельму ArteTwin. Если поверхность выглядит слишком матовой, можно придать ей несколько больший глянец дополнительным полированием венецианской кельмой.

Импрегнирование(пропитка):

Чтобы не препятствовать карбонизации извести, поверхности должны отвердевать 3-6 дней без пропитывания. Преждевременная обработка может привести к изменению цвета. Импрегнирующая паста Calcino-Imprägnierpaste (техническая информация № 905) наносится нестираемой венецианской кельмой тонким равномерным слоем. После кратковременного подсыхания лишний материал удаляется мягкой ветошью. После высыхания еще раз протереть поверхность мягкой ветошью. При нанесении слишком большого количества пропитывающей пасты возникают белые налеты (лишний пемзовый порошок), которые не могут давать оснований для рекламаций, налет может быть уменьшен дополнительным протиранием поверхности.

Расход

Техника оформления Authentico: ок. 600 г / м² / на один рабочий прием
Техника оформления Травертино: ок. 1000 - 1500 г / м² / на первый рабочий прием; ок. 600 - 800 г / м² / на второй рабочий прием.

На шероховатых и сильно впитывающих поверхностях, а также в зависимости от типа и способа нанесения. Точный расход определяется при пробном нанесении.

При применении техники Травертино см. соответствующую креативную техническую информацию.

Условия применения

Нижний предел температуры при нанесении покрытия:
+10 °С для циркуляционного воздуха и подложки.

Инструменты

- венецианская гладильная кельма с закругленными углами
- полировочная кельма
- кельма ArteTwin или аналогичная пластиковая кельма

Внимание: для

отдельных рабочих фаз всегда должна использоваться одна и та же кельма. Поврежденный инструмент вызывает появление неровностей на поверхности. Новый шпатель необходимо отшлифовать шкуркой зерном 400–600 ед.

Чистка инструментов

Сразу после применения промыть рабочие инструменты водой. Использовать только чистый инструмент.

Замечание

Очистка и уход

Пропитка Calcino-Imprägnierpaste не обеспечивает защиту при прямом попадании брызг воды (происходит образование известковых пятен), а также от загрязнений веществами, содержащими жиры, кислоты, смолу, кофеин, чай и красящиеся компоненты. Легкое загрязнение поверхности можно смыть теплой водой, при необходимости добавить нейтральные бытовые чистящие средства. Внимание: не использовать чистящие средства, растворяющие известь!

Указания для безопасного применения

Вызывает серьезное повреждение глаз. Вызывает раздражение кожи. Не вдыхать пар/аэрозоль. Не допускать попадание в глаза и на кожу или на одежду. Использовать предписанные индивидуальные средства защиты. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот. НЕ ВЫЗЫВАТЬ РВОТУ. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: в течение нескольких минут осторожно промывать водой. По возможности удалить контактные линзы, промывать водой дальше.

Утилизация

Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта можно утилизировать как остатки красок на водной основе, засохшие остатки - как строительные отходы или как бытовой мусор.

Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза

Для этой группы продуктов нет предела ЕС. Этот продукт содержит < 1 г/л ЛОС

Декларация состава

Гидроксид кальция, карбонат кальция, вода

Подробные информации

см. Паспорт безопасности

Техническая консультация

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Центр обслуживания

Тел.: +7 495 660 08 49
Факс: +7 495 6455799
e-mail: daw@daw-se.ru

Техническая информация 904 · Состояние на октября 2020

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.daw-se.ru, www.caparol.ru E-Mail: daw@daw-se.ru
ИУП "Диском", ВУ-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 97 17, Internet: www.caparol.by, E-Mail: info@caparol.by
ДП «Капарол Украина» · ул. Карла Маркса, 200-А, с. Вита Почтовая, Киевская обл. Украина UA-08170 · Тел. (+38) 044 379 06 91 · Факс +38 044 379 06 85 Internet: www.caparol.ua E-mail: info@caparol.ua
SIA DAW Baltica Mēlūžu iela 17-2, Rīga, Latvija, LV-1067 · Tālrūnis: +371 67 500-072 · Fakss: +371 674 406 60 · Internet: www.caparol.lv E-pasts: info@daw.lv