

(Старое название: Disboxid 903 EP-Rapid)

# DisboADD 903

## Beschleuniger für EP-Harze



Ускоритель для некоторых грунтовок и покрытий на основе эпоксидной смолы.

### Описание продукта

Область применения	Применяется для ускорения отвердевания, а также возможности дальнейшей обработки продуктов DisboXID 460 2K-EP-Grundierung, DisboXID 461 2K-EP-Grundierung, DisboXID 462 2K-EP-Grundierung, DisboXID 463 2K-EP-Grundierung и DisboXID 464 2K-EP-Beschichtung.
Свойства	Ускоряет отвердевание материалов и тем самым обеспечивает возможность более быстрой обработки на отдельных рабочих этапах, а также более ранней механической нагрузки на поверхности.
Связующее	На основе третичного полиамина.
Упаковка	6 X 0,5 л канистры в коробке
Цвет	Прозрачный.
Хранение	<p>Добавление материала DisboADD 903 Beschleuniger für EP-Harze при определенных обстоятельствах усиливает склонность к пожелтению, что, однако, не оказывает негативного влияния на функциональные свойства материалов.</p> <p>В прохладном, сухом месте, без мороза.</p> <p>Срок хранения в оригинально закрытой упаковке минимум 12 месяцев.</p>
Технические параметры	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Содержание твердых частиц: 100%</li> <li>■ Плотность: ок. 1,0 г/см<sup>3</sup></li> </ul>

### Применение

Подготовка материала	Информацию о подложках и подготовке поверхностей см. в Технической информации на соответствующие продукты.  Добавить требуемое количество ускорителя в отвердитель и интенсивно перемешать медленно вращающейся мешалкой (400 об./мин.). Затем добавить отвердитель в массу и еще раз интенсивно перемешать до однородной массы без разводов. Затем перелить смесь в другую чистую емкость и еще раз тщательно перемешать.
Соотношение смешивания	<p>DisboXID 460 2K-EP-Grundierung:</p> <p>На упаковку 25 кг добавить макс. 3 упаковки по 0,5 л DisboADD 903 Beschleuniger</p> <p>DisboXID 461 2K-EP-Grundierung:</p> <p>На упаковку 30 кг добавить макс. 2 упаковки по 0,5 л DisboADD 903 Beschleuniger</p>



	<p>DisboXID 462 2K-EP-Grundierung:</p> <p>На упаковку 25 кг добавить макс. 3 упаковки по 0,5 л DisboADD 903 Beschleuniger</p> <p>На упаковку 10 кг добавить макс. 1 упаковку по 0,5 л DisboADD 903 Beschleuniger</p> <p>DisboXID 463 2K-EP-Grundierung:</p> <p>На упаковку 25 кг добавить макс. 3 упаковки по 0,5 л DisboADD 903 Beschleuniger</p> <p>DisboXID 464 2K-EP-Beschichtung:</p> <p>На упаковку 30 кг добавить макс. 2 упаковки по 0,5 л DisboADD 903 Beschleuniger</p>
Структура покрытия	См. соответствующую Техническую информацию
Условия применения	<p>Температура материала, циркуляционного воздуха и подложки минимум 10°C максимум 30 °C.</p> <p>Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.</p> <p>Температура поверхности всегда должна быть мин. на 3 °C выше температуры точки росы.</p>
Срок простоя	См. соответствующую Техническую информацию.
Сушка/время сушки	См. соответствующую Техническую информацию.
Чистка инструментов	Сразу после применения и при длительных перерывах в работе необходимо почистить рабочие инструменты растворителем Disboxid 419 Verdünner.

## Замечание

Указания для безопасного применения	<p>Продукт предназначен только для профессионального применения.</p> <p>Вызывает тяжелый химический ожог кожи и серьезное повреждение глаз. Может вызвать аллергическую реакцию кожи. Не допускать попадания в глаза, на кожу и на одежду. Использовать предписанные защитные средства. Избегать высвобождения в окружающую среду.</p> <p>ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: смыть большим количеством воды с мылом.</p> <p>ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: несколько минут аккуратно промывать водой. По возможности удалить контактные линзы. Промывать глаза дальше.</p> <p>Материал является сильнощелочным, поэтому необходимо беречь глаза и кожу от брызг. Окружающие поверхности необходимо тщательно покрыть.</p> <p>Содержит 2,4,6-трис(диметиламинометил)фенол и бисфенол.</p>
Утилизация	Отдавать в утилизацию только пустую упаковку. Жидкие и отвердевшие материалы утилизировать как отходы красок с содержанием органических растворителей или прочих опасных веществ. Неотвердевшие остатки продукта относятся к категории особых отходов.
Код продуктов ЛКМ	RE 1
Подробные информации	см. паспорт безопасности
Техническая консультация	<p>При применении материала необходимо соблюдать указания по применению материалов Disbon для защиты строений.</p> <p>В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.</p> <p>Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.</p> <p>Телефон: 0 61 54 /71 17 10</p> <p>Факс: 0 61 54 /71 17 11</p> <p>Электронный адрес: kundenservicecenter@disbon.de</p>
Центр обслуживания	<p>Тел.: +7 495 660 08 49</p> <p>Факс: +7 495 6455799</p> <p>e-mail: daw@daw-se.ru</p>

## Техническая информация 903 · Состояние на Ноябрь 2019

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

**ООО «ДАВ - Руссланд»**, ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: [www.daw-se.ru](http://www.daw-se.ru), [www.caparol.ru](http://www.caparol.ru) E-Mail: [daw@daw-se.ru](mailto:daw@daw-se.ru)

**ИУП "Диском"**, ВУ-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 97 17, Internet: [www.caparol.by](http://www.caparol.by), E-Mail: [info@caparol.by](mailto:info@caparol.by)

**ДП «Капарол Украина»** · ул. Карла Маркса, 200-А, с. Вита Почтовая, Киевская обл. Украина UA-08170 · Тел. (+38) 044 379 06 91 · Факс +38 044 379 06 85 Internet: [www.caparol.ua](http://www.caparol.ua) E-mail: [info@caparol.ua](mailto:info@caparol.ua)

**SIA DAW Baltica** Mēlūžu iela 17-2, Rīga, Latvija, LV-1067 · Tālrūnis: +371 67 500-072 · Fakss: +371 674 406 60 · Internet: [www.caparol.lv](http://www.caparol.lv) E-pasts: [info@daw.lv](mailto:info@daw.lv)